

Joubert ecopaint

Okoume door en door

Grijze melamine papieren filmlaag 280 g/m²

KOMO certificaat - NF Extérieur CTBX

Buitenverlijming Klasse 3 - E1



TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving

Door en door okoume plaat. De plaat is aan beide zijden voorzien van een 280 grams grijze melamine filmlaag die met minstens één laag moet worden afgeschilderd.

Algemene informatie

Verlijming:

- E1 – voor buitengebruik – klasse 3



Voldoet aan de volgende Europese normen:

- Lijmklasse: conform EN 314-2 norm
- Maattoleranties: conform EN 315 norm

Voordelen van de overschilderbare filmlaag :

- Licht reinigen, ontvetten en schuren
- Minder verf nodig, de plaat is in één laag af te schilderen
- Tijdwinst

Algemene verwerkingsvoorschriften

Door de plaat licht te reinigen en op te ruwen voor het aanbrengen van de verflaag, kunnen de aanhechting en het uiterlijk van de afwerklaag geoptimaliseerd worden. Deze platen kunnen niet onbehandeld blijven maar moeten na reiniging met minstens één verflaag worden afgewerkt. Wij adviseren elk type verf vóór verwerking te testen. Het wordt nadrukkelijk aanbevolen om de kanten af te werken met bijv. PVAC lijm of een vergelijkbare randsealer en de schroefgaten te stoppen met een vulmiddel.

Eigenschappen

De Ecopaint platen zijn voorzien van het officiële **CE S** - keurmerk voor constructieve toepassingen (EN 13986) en voldoen aan de keuringseisen voor industriële productie afgegeven door het FCBA.

Volumieke massa: 500 kg/m³ (± 50 kg/m³)

Brandgedrag: D-s2, d0

Vuurbestendigheid: 1,3 mm/mn

Formaldehyde uitstoot: Klasse E1
CARB ULEF

Thermisch geleidingsvermogen: $\lambda = 0,13 \text{ W/m.k}$

Pentachloorfenol-gehalte: < 5 ppm

Dikte mm	Aantal lagen	Pakinhoud	Afmetingen	
			250 x 122 cm	310 x 153 cm
10	5	50	✓	✓
12	7	42	✓	✓
15	7	33	✓	✓
18	9	28	✓	✓
22	9	23	✓	✓
25	11	20	✓	✓
30	13	17	✓	✓
35	17	14	✓	✓
40	17	12	✓	✓